

OC セメント共同試験

化学分析結果

最近 10 年間の標準偏差の推移

項目	種別	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
強熱減量 (igloss)	会員	0.052	0.052	0.024	0.043	0.030	0.034	0.038	0.042	0.037	0.046
	会員外	0.203	0.175	0.042	0.115	0.071	0.100	0.062	0.053	0.127	0.124
不溶残分 (insol.)	会員	0.036	0.021	0.043	0.043	0.027	0.020	0.029	0.028	0.033	0.030
	会員外	0.042	0.026	0.055	0.064	0.071	0.054	0.038	0.041	0.038	0.042
二酸化けい素 (SiO ₂)	会員	0.068	0.068	0.082	0.060	0.060	0.066	0.059	0.062	0.087	0.054
	会員外	0.180	0.112	0.413	0.196	0.076	0.164	0.103	0.117	0.329	0.279
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	会員	0.090	0.108	0.038	0.073	0.044	0.030	0.057	0.061	0.048	0.050
	会員外	0.148	0.088	0.180	0.210	0.044	0.111	0.114	0.196	0.103	0.332
酸化鉄(Ⅲ) (Fe ₂ O ₃)	会員	0.055	0.031	0.065	0.031	0.022	0.023	0.027	0.029	0.021	0.030
	会員外	0.068	0.024	0.028	0.120	0.050	0.040	0.025	0.222	0.045	0.078
酸化カルシウム (CaO)	会員	0.102	0.147	0.115	0.124	0.123	0.088	0.138	0.178	0.115	0.109
	会員外	0.365	0.186	0.308	0.201	0.242	0.205	0.641	0.241	0.173	1.268
酸化マグネシウム (MgO)	会員	0.043	0.094	0.052	0.045	0.036	0.025	0.031	0.028	0.020	0.026
	会員外	0.068	0.259	0.095	0.120	0.122	0.053	0.061	0.177	0.110	0.304
三酸化硫黄 (SO ₃)	会員	0.024	0.032	0.020	0.045	0.043	0.036	0.028	0.022	0.026	0.033
	会員外	0.054	0.067	0.041	0.038	0.035	0.039	0.043	0.061	0.106	0.045
酸化ナトリウム (Na ₂ O)	会員	0.010	0.005	0.012	0.010	0.012	0.019	0.012	0.012	0.011	0.009
	会員外	0.042	0.022	0.026	0.020	0.012	0.020	0.014	0.021	0.015	0.025
酸化カリウム (K ₂ O)	会員	0.018	0.023	0.015	0.016	0.014	0.010	0.023	0.013	0.012	0.012
	会員外	0.036	0.023	0.015	0.033	0.011	0.032	0.020	0.023	0.021	0.051
酸化チタン(IV) (TiO ₂)	会員	0.007	0.008	0.008	0.006	0.008	0.006	0.010	0.012	0.008	0.008
	会員外	0.016	0.021	0.052	0.019	0.008	0.008	0.020	0.053	0.038	0.052
酸化りん(V) (P ₂ O ₅)	会員	0.012	0.011	0.014	0.006	0.010	0.011	0.007	0.012	0.007	0.008
	会員外	0.008	0.010	0.009	0.039	0.043	0.036	0.007	0.010	0.015	0.039
酸化マンガン(Ⅱ) (MnO)	会員	0.008	0.007	0.004	0.007	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005
	会員外	0.010	0.010	0.009	0.018	0.005	0.006	0.004	0.003	0.012	0.025
塩素 (Cl)	会員	0.0008	0.0008	0.0010	0.0008	0.0007	0.0011	0.0011	0.0008	0.0010	0.0009
	会員外	0.0019	0.0006	0.0012	0.0010	0.0008	0.0009	0.0011	0.0030	0.0031	0.0024

※会員 セメント協会会員 試験所

※会員外 セメント協会会員外 試験所